



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01854903

申請廠商： 藍晶環保科技有限公司
台中市大雅區雅楓街 109 號 1 樓

報告發行日期： 2020 年 10 月 14 日

樣品敘述：

一件委託測試樣為 100% 聚酯纖維 平織布，顏色標示為彩色。

廠商提供之洗標：

樣品收到/測試日期 : 2020 年 月 日
訂單號碼 : -
型號 : C0159L
買家名稱 : -
製造廠商 : -
參照法規 : -
備註 : -

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟

彭春麟
總經理



Page 1 of 3

687/ELLIE



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01854903

測試內容：

1 耐水洗色牢度 (依據 ISO 105 C01 1989, 於攝氏 40°C 水溫下以機器水洗 30 分鐘, 試劑為 0.5 Neutral Soap Solution):

變褪色程度	4-5
附布染污程度	
-醋酸纖維	4-5
-棉纖維	4-5
-尼龍纖維	4-5
-聚酯纖維	4-5
-壓克力纖維	4-5
-羊毛纖維	4-5

2 耐磨擦堅牢度 (採用國際標準 ISO 105 X12-2016 測試):

乾式	4-5
溼式	4-5

3 耐汗液堅牢度 (採用國際標準 ISO 105 E04-2013 測試):

	酸液	鹼液
變褪色程度	4-5	4-5
附布染污程度		
-醋酸纖維	4-5	4-5
-棉纖維	4-5	4-5
-尼龍纖維	4-5	4-5
-聚酯纖維	4-5	4-5
-亞克力纖維	4-5	4-5
-羊毛纖維	4-5	4-5



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01854903

測試內容：

4 耐水堅牢度 (採用國際標準 ISO 105 E01-2013 測試):

變褪色程度	4-5
附布染污程度	
-醋酸纖維	4-5
-棉纖維	4-5
-尼龍纖維	4-5
-聚酯纖維	4-5
-壓克力纖維	4-5
-羊毛纖維	4-5

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

